



WATERVERDUNBARE MUURVERF VOOR BINNEN, VEEGVAST - 82.05

Omschrijving en toepassing

Muurverf op basis van wateroplosbaar bindmiddel en/of kunstharstdispersie, voor muren binnen die niet nat gereinigd worden.

Verwerking

Kwast (rolborstel, eventueel hogedrukspuit)*)

Duurzaamheid

Van het verfproduct wordt geëist, dat het bij binnenexpositie achter glas, geen verkleuring vertoont na 3 maanden.

Veiligheids- en gezondheidsaspecten

De gebruiker van dit verfproduct dient de informatie op het etiket en de veiligheidsinformatiebladen nauwkeurig te lezen en de instructies op te volgen.

Voor veilige verwerking wordt verwezen naar de betreffende veiligheidsinformatiebladen, het PISA (Productgroep Informatie Systeem Arbouw) van de stichting Arbouw en naar de Arbo-Informatiebladen (AI-bladen), uitgegeven door Sdu Uitgevers onder auspiciën van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer AI-5 Veilig werken in besloten ruimten; AI-6 Werken met kankerverwekkende stoffen en processen; AI-19 Industriële verfverwerking en AI-23 Toxische stoffen in de houtverwerkende industrie.

De EU Richtlijn verfproducten (2004/42/EG) stelt een maximale waarde aan het VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen) van het product.

Voor wettelijke grenswaarden van gevaarlijke stoffen wordt verwezen naar bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Milieu

Verfafval is gevaarlijk afval en dient te worden behandeld zoals vermeld in de Wet milieubeheer. De oplosmiddel-uitstoot per m² geschilderd oppervlak per jaar is nihil.

* De tussen haakjes geplaatste aanbrenghmethode wordt bij keuring uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever toegepast.

**Eisen te stellen aan de natte verf**

Consistentie, homogeniteit (ook met betrekking tot uitzakking en oproerbaarheid), verdunbaarheid en verwerkbaarheid moeten goed zijn.

De vloeiing moet goed zijn; zakkers (zakken op verticale vlakken) en oppervlakdefecten mogen niet voorkomen.

Bij bewaren onder de door de fabrikant opgegeven omstandigheden mogen binnen 1 jaar (of korter, indien speciaal vermeld) geen storende veranderingen in de eigenschappen van het product optreden.

Zie voor de wijze van beoordeling de COT werkinstructies 10.03.01 tot en met 10.03.03.

Eigenschap	Eis		Volgens norm, werkinstructie
Droging/ overschilderbaarheid	Stofdroog	< 1 h	ISO 9117-3 30.01.06
	Overschilderbaar	na 2 h, met hetzelfde product	kwalitatief

Eisen te stellen aan de droge verflaag/het droge verfsysteem

Laagdikte voor de beproevingen: 200 µm nat, tenzij anders opgegeven. Deze laag moet met een uitstrijkmes worden aangebracht.

Eigenschap	Eis	Volgens norm, werkinstructie
Uiterlijk	Gelijkmatige, matte laag	kwalitatief
Dekvermogen	Aangebracht met een bird-applicator van 100 µm. Min. 0,92 voor wit en kleuren afgeleid van wit	ISO 6504-3 30.01.18
Hechting	Goed op vezelcement, na 24 h drogen	Kwalitatief
Veegvastheid	De verf mag bij droogwrijven na 24 uur niet afgeven; ook niet na 24 uur drogen bij 5 °C	kwalitatief



Samenstellingsindicatie

Component	
Pigment	Vulstof, eventueel dekkend pigment
Bindmiddel	Cellulose-ether of dextrine, eventueel gecombineerd met kunstharstdispersie
Vluchtige bestanddelen	Ca. 55 % m/m
Vluchtige organische bestanddelen*	≤ 60 g/L. Op grond van de EU Richtlijn verfproducten 2004/42/EG mag het product maximaal 30 gram VOS per liter bevatten (categorie a)

Aangeboden verfproducten van andere samenstelling moeten wat de gezamenlijke eigenschappen betreft, minstens gelijkwaardig zijn aan het verfproduct van bovenstaande samenstelling. Dit moet door de fabrikant bij de aanbieding kenbaar gemaakt en aangetoond worden ten gerieve van de keuringsinstelling.

* Bij applicatie binnen moet het VOS-gehalte van het product voldoen aan de arbeidsomstandigheden betreffende werkzaamheden met vluchtige organische stoffen.